



Tetrosyl

Etch Primer

Szybko schnący, łatwy w szlifowaniu podkład wytrawiający (Etch Primer) bezchromianowy nadający doskonałą przyczepność do metalu i doskonałe właściwości małego pylenia przy szlifowaniu. Przeznaczony zarówno do miejscowych napraw, jak i całych elementów metalowych. Podkład ten może być наносzony na większość odpowiednio przygotowanych powierzchni.



PROPORCJE

GET001 1 część

GEP001 1 część

N.B. Przed aplikacją pozostawić wymieszany produkt na 15 minut




Gotowy do użycia:

Lepkość 23-25 sek BSB4 kubka w 20°C

Żywotność 48 godzin

VOC <780g/l



HVLP:

Dysza wylotowa
(Grawitacyjna)

1.4 – 1.5

Dysza wylotowa
(Ssąca)

1.6

28 / 30 psi – 2 bar

KONWENCJONALNY:

1.4

1.6



1 - 2 średnich warstw



5 minut odparowania między warstwami, plus 15 minut odparowania przed warstwą ostateczną



Schnięcie Powietrzne: 10 minut w 20°C

20 minut w 20°C jeśli delikatne szlifowanie i wyrównywanie jest konieczne

Czyszczenie - Tetrosyl Gun Wash

Przechowywanie – Ten produkt obejmują regulacje odnośnie przechowywania substancji wysoce łatwopalnych i substancji lotnych.

Informacje Bezpieczeństwa – Patrz Karta Charakterystyki produktu (MSDS)

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Tetrosyl Ltd., Bury, Lancashire, England, BL9 6RE. Tel: +44(0)161 764 5981 www.tetrosyl.com
Czajana F.W. 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 55E Tel.+48 17 860 10 72 www.czajana.com.pl

Dolożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić dokładność wszystkich dostarczonych informacji. Zastosowanie produktu bez zasięgnięcia dodatkowych informacji jak również przeszkolenia jest na własne ryzyko, dlatego Tetrosyl Ltd. oraz Czajana F.W. nie biorą odpowiedzialności za błędy i zaniedbania w zastosowaniu jak również straty materialne i niematerialne z tego wynikające. Tetrosyl Ltd. prowadzi ciągle badania nad rozwojem dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany opisu technicznego bez wcześniejszego zawiadomienia.

Arkuszy ten zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania