



## Green 2K HS Clearcoat


**Green 2K High Solids Clearcoat** to lakier bezbarwny opracowany tak aby osiągnąć doskonałe przyleganie, odpowiednią grubość powłoki i wytrzymałość dla różnych systemów włączając w to najnowsze technologicznie bazy wodne Aqua-T. Dzięki zawartości mniej niż 420g/L VOC przy gotowej do użycia mieszance, lakier ten spełnia wszystkie przepisy Unii Europejskiej na rok 2007, a nawet je przewyższa. Daje lustrzane wykończenie i jest łatwy w polerowaniu.

**PROPORCJE**

100% GLC005 Clearcoat (Lakier)  
50% GCF010 Activator (Aktywator)  
5% GCT005 Thinner (Rozcieńczalnik)

**GOTOWY**

**Gotowy do Użycia:** **Lepkość:** 23-25 sek. BSB4 kubka w 20°C  
**Żywotność:** **Wolny/Stand. Aktyw.** 2 godz. w 20°C  
**Szybki Aktyw.** 1 – 1.25 godz. w 20°C  
**VOC:** < 420g/l \*jeżeli wymieszany zgodnie z powyższymi proporcjami

**COMPLIANT**

**Dysza Wylotowa** (Grawitacyjna) (Ssąca)  
**ZGODNY:** 1.2 – 1.4 1.3 – 1.6  
**HVLP:** 1.2 – 1.4 1.3 – 1.6 28/30 psi – 2 bar  
**KONWENCJONALNY:** 1.3 – 1.5 1.4 – 1.6



1 warstwa mgiełka i 1 warstwa pełna.



5min odparowania między warstwami.  
10 minut odparowania przed wygrzewaniem.  
(Uwaga nie zaleca się pozostawiać farby bazowej na dłużej niż 30 minut przed nałożeniem lakieru bezbarwnego.)

<b>Schnięcie</b>	<b>Wolny Aktywator</b>	12 godzin w 20°C
<b>Powietrzne:</b>	<b>Standardowy Aktywator</b>	9 godzin w 20°C
	<b>Szybki Aktywator</b>	6 godzin w 20°C



<b>Lekkie</b>	<b>Wolny Aktywator</b>	45-50 minut w 60°C Temperatura Metalu
<b>Wygrzewanie:</b>	<b>Standardowy Aktywator</b>	30-35 minut w 60°C Temperatura Metalu
	<b>Szybki Aktywator</b>	15-20 minut w 60°C Temperatura Metalu



**Polerka:** Lekkie wygrzewanie albo suszenie podczerwienią: polerowanie minimum 1 godzina po wygrzewaniu.  
Suszenie powietrzne w 20°C : polerowanie około 24 godziny po zakończonym malowaniu.

\*Polerowanie nie jest normalnie konieczne. Jeśli konieczne jest wyrównanie stosować papier P1500 lub drobniejszy.

**Czyszczenie - Tetrosyl Gun Wash**

**Informacje Bezpieczeństwa i Zdrowotne** – Patrz Karta Charakterystyki Produktu (MSDS)

**TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

Tetrosyl Ltd., Bury, Lancashire, England, BL9 6RE. Tel: +44(0)161 764 5981 [www.tetrosyl.com](http://www.tetrosyl.com)  
Czajana F.W. 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 55E Tel.+48 17 860 10 72 [www.czajana.com](http://www.czajana.com).

Dołożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić dokładność wszystkich dostarczonych informacji. Zastosowanie produktu bez zasięgnięcia dodatkowych informacji jak również przeszkolenia jest na własne ryzyko, dlatego Tetrosyl Ltd. oraz Czajana F.W. nie biorą odpowiedzialności za błędy i zaniedbania w zastosowaniu jak również straty materialne i niematerialne z tego wynikające. Tetrosyl Ltd. prowadzi ciągłe badania nad rozwojem dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany opisu technicznego bez wcześniejszego zawiadomienia