Application GUIDE A1

Tetrosyl

aqua-t wodna kolorowa farba bazowa

Łatwa w użyciu, szybko schnąca wodna baza Aqua-T. Akrylowa formuła Aqua-T zapewnia stabilność dla kolorów podstawowych, metalicznych, perłowych i Xirallic pozwalając dopasować kolory samochodów na całym świecie. Niska zawartość czynników lotnych VOC zapewnia duże oszczędnośeci bazy Aqua-T, a także sprzętu i materiałów odpowiedzialnych za odprowadzanie substancji lotnych przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu.



aqua-t Color Base **100 części**
AQT050 **30 części**



Gotowy do Użycia: **Lepkość** 30-32 sek BSB4 kubka w 20ºC
Żywotność 1 miesiąc
VOC <420g/l



Dysza wylotowa (Grawitacyjna)
HVLP: **1.3 - 1.5**
KONWENCJONALNY: **1.3 - 1.5**

Nakładać warstwę przepylającą i warstwę pełną (mokrą). Dla lakierów metalicznych i perłowych zalecana jest dodatkowa - ostateczna warstwa dopasowująca.

5* minut schnięcie warstw.
(*Zależy od temperatury i stopnia przepływu powietrza).

Przed nałożeniem lakieru bezbarwnego, baza wodna musi być równomiernie nałożona i całkowicie wyschnięta. Czas schnięcia zależy od grubości nałożonej warstwy, temperatury i cyrkulacji powietrza.

Czyszczenie - Tetrosyl WB Gun Cleaner (AQG025)

Informacje Bezpieczeństwa i Zdrowotne – Patrz Karta Charakterystyki Produktu (MSDS)

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

Tetrosyl Ltd., Bury, Lancashire, England, BL9 6RE. Tel: +44(0)161 764 5981 www.tetrosyl.com
Czajana F.W. 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 55E Tel.+48 17 860 10 72 www.czajana.com.pl

Dołożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić dokładność wszystkich dostarczonych informacji. Zastosowanie produktu bez zasięgnięcia dodatkowych informacji jak również przeszkolenia jest na własne ryzyko, dlatego Tetrosyl Ltd. oraz Czajana F.W. nie biorą odpowiedzialności za błędy i zaniedbania w zastosowaniu jak również straty materialne i nie materialne z tego wynikające. Tetrosyl Ltd. prowadzi badania nad rozwojem dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany opisu technicznego bez wcześniejszego zawiadomienia.

Arkusz ten zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania

1007